

# Ficha Técnica

## **Cola Benzocol**

**Código Geral: SG030000**

**Embalagens: ¼, 1, 5, 20 e 200 L**

Cola de contacto à base de borrachas sintéticas de estireno-butadieno.

# Cola Benzocol

## TIPO

Cola de contacto à base de resinas de estireno-butadieno e outras resinas sintéticas dissolvidas numa mistura de hidrocarbonetos alifáticos.

## PRINCIPAIS PROPRIEDADES

Excelente pagajosidade, com tack permanente, permitindo efectuar colagens à temperatura ambiente - mesmo após algumas horas -, ausência de ataque e deterioração do poliestireno expandido, insensível à humidade e fácil aplicação.

## UTILIZAÇÃO

A **Cola Benzocol** destina-se, em particular, à colagem de poliestireno expandido (esferovite), espuma de poliuretano, feltro, cartão e papéis difíceis de colar.

## PREPARAÇÃO

Não necessita para além de uma homogeneização simples antes de iniciar a aplicação.



Homogeneizar bem

## PROCESSO DE APLICAÇÃO

**Preparação suporte:** As superfícies a colar devem estar convenientemente limpas, isentas de poeiras e gorduras.

**Aplicação:** Com Trincha ou uma Espátula sem dentes, aplica-se uma camada de cola em cada uma das superfícies a unir. Aguardam-se 10 a 15 minutos, em função da quantidade de cola aplicada, da temperatura e humidade ambiente. De seguida, unem-se e comprimem-se as superfícies, durante alguns segundos, para melhorar a aderência.

**Limpeza Material:** utilizar o n/ DILUENTE SINTÉTICO.



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

<b>Aspecto:</b>	Líquido viscoso.
<b>Cor:</b>	Ligeiramente amarelada.
<b>Viscosidade:</b>	90± 5 KU
<b>Massa específica :</b>	0.720±0.020 Kg/ l
<b>Teor em Sólidos:</b>	25.0± 2.0 % (peso)
<b>Ponto Inflamação:</b>	-22±2°C
<b>Secagem:</b>	Tempo abertura: 10-15'; Seco : 3-4 dias.
<b>Estabilidade:</b>	12 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

## ROTULAGEM E CLASSIFICAÇÃO (Dir. 67/548/CEE, 2001/59CE e 1999/45/CE, 2001/60/CE )

### Riscos de Incêndio

**Símbolos/ Frases:** **F/ Facilmente Inflamável** . Conservar afastado de chama ou fonte de ignição.

### Riscos para a Saúde:

**Símbolos/Frases :** **Xn / Nocivo** : risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação. Utilizar equipamento de protecção adequado. Em caso de projecção para os olhos lavar abundantemente com água e consultar o médico.

Contém Hexano.

## TRANSPORTE

<b>Precauções:</b>	Transportar à pressão normal e temperaturas abaixo dos 60 °C.
<b>N.º ONU</b>	UN 1133
<b>ADR/RID:</b>	Classe 3, III
<b>IMDG/IATA/ICAO:</b>	Classe 3, II

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.