



# A.M.C. CUNHA, LDA

## PRODUTOS SODACASA

### Ficha Técnica

#### CIMENTO COLA BRANCO E ESCURO

Em conformidade com Reg. 1907/2006/CE e Reg. 453/2010/CE

Versão n.º: 1.0 - A2013

data da versão: 26.11.2013

#### Identificação do Produto

Designação comercial: **Cimento cola branco e escuro.**  
Composição: Cimento branco ou cinza, inertes seleccionados e adjuvantes químicos.

#### Identificação do fornecedor da Ficha de Dados de Segurança

Nome: A.M.C. Cunha, Lda  
Endereço: Estrada dos Almocreves, 653 a 659  
2120 - 060 Salvaterra de Magos  
N.º de Telefone: (+351) 263 851 446  
N.º de Fax: (+351) 263 851 445  
E-mail: geral@hotmail.com

#### Número de Telefone de Emergência

N.º Emergência Europeu: 112  
N.º Centro de Informação Antivenenos: 808 250 143

#### Consumo:

3 – 4 kg / m<sup>2</sup>

#### Utilizações:

- Elementos de pequeno formato, até 2000 cm<sup>2</sup>;
- Em interiores;
- Cimento cola para colocação de azulejos, mosaicos, tijoleiras e grés de porosidade média. Em pavimentos e revestimentos.

#### Preparação do suporte:

- Suporte consistente, limpo e seco. Fissuras e retracções estabilizadas;

#### Recomendações:

- A temperatura de aplicação deve ser entre os 5°C e os 30°C

Dadostécnicos(EN12004) Classificação segundo EN 12004: C1; Peso específico: 1350 kg / m<sup>3</sup>.

Cores disponíveis: Branco e cinza;

Água de amassadura: 30%;

pH: 12;

Tempo aberto: 20 m;

Adesão à tracção inicial: > 0,5 N/mm<sup>2</sup>;

Adesão à tracção após imersão em água: > 0,5 N/mm<sup>2</sup>; Adesão à tracção após acção do calor: > 0,5 N/mm<sup>2</sup>; Adesão à tracção após ciclo gelo/degelo: > 0,5 N/mm<sup>2</sup>;

#### Precauções:

Utilizar água limpa, isenta de impurezas, preferencialmente da rede pública. Abrir as embalagens no momento da utilização. Armazenar em local seco e arejado. Não misturar outras substâncias.

#### Higiene e segurança:

Durante o manuseamento do produto, recomenda-se o uso de mascara anti poeiras e de luvas. Caso ocorra contacto com a vista, lavar abundantemente em água corrente. Consultar a ficha de segurança.

#### Advertência:

Os dados aqui publicados, são fruto de experiências em obra e em laboratório. As notas técnicas e todas as outras indicações devem considerar-se apenas como puramente indicativas e são fornecidas de modo a contribuírem para um correcto e mais apropriado emprego do produto; o utilizador é totalmente responsável em relação à utilização que faça do produto.