

GEKO SpA

Via dell'Artigianato n° 22

62020 Sant'Angelo in Pontano (MC) – Italy

Tel + 39 0733 66 33 16 | Fax +39 0733 66 34 17

Codice Fiscale e P.IVA 00860500438

SDI: W7YVJK9 | REA MC 100692 | Cap Soc € 4.000.000,00 i.v.

Pec gekospa@pec.it | Web www.geko.net | email info@geko.net**FIL COUPE BORDURE**

POIDS SPECIFIQUE	GR./CM3	1,14
CHARGE À LA RUPTURE	KG/MM2	43÷50
ALLONGEMENT À RUPTURE %		12÷18
MODULE ELASTIQUE	KG/CM2	44.000
DURETÉ ROCKWELL-ÉCHELLE R		130
RESILIENCE IZOD	KG CM/CM	160
TEMPERATURE DE FUSION	°C	215
COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE (-30 +30 °C)	CM/CM °C	7•10 ⁻⁵