

FICHA TÉCNICA

GESSO ESTUQUE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O GESSO ESTUQUE é um gesso hemihidratado não aditivado, de cor branca.

É comercializado em forma de pó fino, pronto a amassar mecanicamente com água, para aplicação manual.

EMBALAGEM

Sacos de papel de 5kg e 30 kg, big bags ou a granel.

UTILIZAÇÃO

Recomendado para estucar paredes e tetos pelo método tradicional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Relação Gesso/Água:	1,450 kg/l
Tempo de Início de Presa:	12min ± 3min.
Tempo de Fim de Presa:	28min ± 5min.
Expansão linear (1 hora):	máx. 0,20%
Resistência à Flexão (seco):	~ 5 MPa
Resíduo:	Peneiro 500 micron ≤ 0,100% Peneiro 300 micron: ≤ 0,650%
Reação ao fogo:	A1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

As proporções de gesso e água referidas são utilizadas nos métodos de ensaio internos, para gesso acabado de produzir. Na prática, podem ser ajustadas de acordo com as necessidades de cada aplicação individual, desde que a consistência se adeque ao fim a que se destina. Note-se, no entanto, que essas alterações influenciarão várias características do produto obtido, nomeadamente densidade, tempos de presa, resistência e expansão.

Este produto pode ser misturado com cal hidratada.

VALIDADE DO PRODUTO - 9 meses, na embalagem de origem fechada e ao abrigo do calor e da humidade.

Os produtos com base em gesso devem armazenar-se em ambiente seco, pois a absorção de humidade pode produzir alterações das suas propriedades físicas, tais como diminuição da resistência e alongamento dos tempos de presa. Para salvaguardar a qualidade do produto durante a sua utilização, os sacos abertos e parcialmente usados devem ser devidamente dobrados e fechados.

Uma vez que as condições de manuseamento e aplicação dos nossos produtos estão fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade limita-se unicamente à qualidade dos mesmos, não contemplando qualquer anomalia decorrente do seu uso inadequado.

REF: 20230307

A.M.C. CUNHA, LDA
Estrada dos Almocreves, 653/659
2120-060 Salvaterra de Magos
Telefone: 263 851 446 Fax: 263 851 445
E-mail: geral@amccunha.pt

www.amccunha.pt