
Ficha Técnica

TIPO

Esmalte Alquídico, Altos Sólidos, Brilhante, Base Solvente e de Secagem ao ar.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES

Aplicação fácil, boa lacagem, excelente retenção de Brilho e elevado Rendimento.

UTILIZAÇÃO

Acabamento de alta qualidade para Construção Civil e Indústria Metalomecânica, na decoração e proteção de madeira e ferro, em Interiores e Exteriores.

PREPARAÇÃO

Diluyente: Diluyente Sintético.

5% na 1.ª demão e seguintes para aplicação à trincha/ rolo.

Para melhorar a Secagem, Dureza e Resistência mecânica e química aconselhamos a utilização de 10% em volume (9:1) de ACELERANTE P/ LINHA SINTÉTICA.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

A Tinta devido ao ALTO TEOR EM SÓLIDOS, tem maior rendimento, deve por isso, ser sempre muito bem estendida para otimizar custos e evitar excessos de espessura inúteis, de que resultarão secagens mais lentas.

Importante: Nunca aplicar a demão seguinte sem assegurar a secagem perfeita da demão anterior (recomendamos 24 horas) para evitar enrugamentos e secagens muito lentas.



Homogeneizar bem



5%



5%



6-8 horas

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO (expressas no Branco)

Aspecto:	Brilhante
Cor:	Branco: também disponível em Preto, Cores de Catálogo e outras.
Massa específica :	1.285 ± 0.02 Kg/ l a 20°C
Viscosidade:	200± 20" cF4, 20 °C
Teor em Sólidos:	76.7 ± 2.5 % (peso) 53.1 ± 1.5 % (volume)
Rendimento:	13-15 m2/litro/demão (espessuras de 40 ±5 microns)
Secagem:	Fora poeiras: 1-1,5 horas; Seco Toque: 6-8 horas; Duro: 1 semana
Ponto Inflamação:	39± 2 °C
VOC (comp. Org. voláteis):	298 g/l (pronto a aplicar), Valor limite da UE (cat. A/d): 300 g/l (2010)

SISTEMA DE PINTURA

Preparação suporte:	As superfícies a pintar devem encontrar-se convenientemente limpas, desoxidadas, isentas de poeiras e gorduras e secas. Os vestígios de tinta não aderente também devem ser eliminados manual ou mecanicamente por lixagem. Aconselhamos a aplicação prévia dos N/ Primários e/ou Subcapas para melhorar aspeto e Resistência à corrosão.
N.º de Demãos:	2 demãos.

SEGURANÇA

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa ambiente, higiene, saúde e segurança no trabalho. É fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de dados de Segurança.

ARMAZENAGEM

Conservar nas embalagens originais, hermeticamente fechadas, em lugar seco e ventilado a uma temperatura compreendida entre 5°C e 35°C, afastado das fontes de calor e da luz solar direta.

Estabilidade do produto de 2 meses, após abertura.

Nota: As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.

FACOTIL - FÁBRICA DE COLAS E TINTAS, S.A.

R. da Cavada, 550 - S. Cosme – Apartado 25 4424-909 GONDOMAR

Tel: 22 4649665 - Fax: 22 4660697/8. e-mail: facotil@tintatriunfante.pt

Versão: set 2019-03